

Wartungsanleitung & -ablauf

Pentra Guard (HP); Pentra Guard (HPS); Pentra Finish (HG) & (LG) und alle Hochglanzprodukte

Nach der ersten Woche:

Mit Pentra-Guard bzw. Pentra-Finish behandelte Böden erfordern eine gute, regelmäßige Wartung!

1. Täglich kehren oder trocken wischen!

Das verschönert den Boden und verhindert, dass Schmutz die Oberfläche verschleißt. Oder mit einer weißen Diamantscheibe polieren.

2. Wöchentlich mit einer industriellen Reinigungsmaschine schrubben!

Ein pH-neutrales Reinigungsmittel verwenden!!! zB: Chemsta Christal Care.

Anstelle von Punkt 1 und 2, kann der Boden auch mit einer Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine (mindestens 1500 U/Min.) und einer Diamantscheibe (Körnung 3000 bis 11000) poliert werden.

3. Flecken gegebenenfalls entfernen. **Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen.**
4. Bei schwarzen Reifenspuren den Boden vorher mit einer Diamantscheibe polieren (Körnung 3000). Befinden sich die Spuren bereits auf dem Boden, mit Chemsta Grundreiniger reinigen. Den Boden neutralisieren und noch eine Schicht Pentra-Guard oder Finish aufsprühen.
5. Noch mehr Glanz wird erreicht, wenn der trockene Boden mit einer Diamantscheibe (Körnung 3000 bis 11000) oder einer guten weißen Scheibe und einer Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine (mindestens 1500 U/min) poliert wird.
6. Im Falle von Kratzern: Nach einem Jahr, eine Schicht Pentra Guard (HPM) auftragen, trocknen lassen und mit einer Diamantscheibe (Körnung 3000 bis 11000) polieren.

Bei ordnungsgemäßer Wartung bewahrt, ein mit einem Pentra-Guard-Produkt behandelter Boden, sein gutes Aussehen und seine Haltbarkeit, mindestens 10 Jahre lang.

Bei Problembereichen und schwierigen Umgebungsbedingungen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter für Pentra-Sil®-Produkte der Convergent-Gruppe.

www.chemsta.at